



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

## سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D  
 8030 Z.I. GROMBALIA  
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : contact@sogip.com.tn

### le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قربالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230  
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

06 02

## ETANCHEILUX

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Composition</b>      | <b>Liant:</b> Copolymère styrène acrylique<br><b>Pigments :</b> Dioxyde de titane et charges<br><b>Solvant :</b> Eau   |
| <b>Destination</b>      | S'applique sur tous les supports classiques du bâtiment sains, propres et secs (ciment, béton, enduit, brique, tuiles, plâtres, carreaux, etc...) donnant après séchage un film épais, élastique, souple et étanche.   |
| <b>Propriétés</b>       | Application Facile<br>Non toxique<br>Ne change pas le goût et l'odeur des eaux de pluie collectées dans les puits<br>Economiques<br>Répond aux exigences de l'environnement  |
| <b>Caractéristiques</b> | <b>Densité :</b> 1,35 ± 0.05<br><b>Extrait sec :</b> 70 ± 1%<br><b>Viscosité :</b><br>BROOKCFIELD retore n° 6 , Vitesse de rotation : 5tr/min : (160 ± 10)10 <sup>3</sup> Centipoises<br><b>pH :</b> 9.5 ± 1<br><b>Teinte :</b> Blanche, Rouge Brun et Crème.<br>Allongement à la rupture du film sec supérieure à 300 %<br>Bonne résistance aux intempéries et aux rayons U.V<br>Bonne résistance aux alcalins<br>La surface obtenue est praticable à faible trafic (piétons)<br>Durée de vie du film sec supérieure à 10 ans<br>Teneur en cendre à 900°C : 26 % ± 2%<br>Perte au feu à 400°C : 42 % ± 2% |
| <b>Application</b>      | Palette ou Rouleau   |
| <b>Mode d'emploi</b>    | <b>Par roulette :</b><br>S'applique en 2 ou 3 couches successives croisées pour obtenir un film sec<br>d'une épaisseur de 1 mm soit un rendement de 1,5 Kg/m <sup>2</sup><br><b>Dilution :</b> * 0 % à 10% d'eau pour application par roulette ou par raclette<br>* à 30% d'eau pour des couches d'impressions   |
| <b>Conditionnement</b>  | <b>Par palette :</b> Sans ajout d'eau<br>1Kg, 4Kg, 10Kg, 16Kg, 20 kg, 35 kg  |
| <b>Sécurité</b>         | Produit ininflammable, en cas de contact avec les yeux laver abondamment et consulter un médecin.  |

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.