



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

16

NOIR A CHASSIS

Composition	<p><u>Liant</u> : Alkyde <u>Pigments</u> : Suivant la couleur <u>Solvant</u> : Hydrocarbure aromatique, ester</p>
Utilisation	Finition pour ouvrages métallique
Propriétés	<p>Bonne adhérence Bonne résistance chimique Bonne tenue à l'eau</p>
Caractéristiques	<p><u>Finesse</u> : 8-9 <u>Viscosité</u> : 100 " +/- 10 CAF4 à 20°C <u>Densité</u> : 1.25 <u>Séchage HP</u> : 15'à20' HT : 1-2 h DUR : 36 h <u>Extrait sec</u> : 65 % <u>Aspect</u> : satiné Rendement : 192g/M² <u>Délai de stockage sous abri</u> : 1 an <u>Conditionnement</u> : 5 Kg- 18 Kg</p>
Application	Brosse, rouleau, pistolet air-les
Conseils d'emploi	<p>Bien mélanger la peinture avant l'emploi - Filtrer <u>Dilution</u> : Diluant CHLORIC <u>Température minimale d'application</u> : 5° C <u>Hygrométrie maximale</u> : 80% Délai de recouvrement à 20°C : 24 h</p>
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirite. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.