



LUXTRAL



لوسترال



سوجيب

SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

65 01

VERNIS EPOXY

Présentation

Vernis époxydique a deux composants sans solvants, s'applique au rouleau en 1 et 2 couches. Pour la protection des sols. Aspect brillante, de grande résistance mécanique et chimique.

Ensemble de deux composants pré dosés comprenant :

- Composant A (vernis)
- Composant B (durcisseur)

Caractéristiques

Liant : résine époxydique semi fluide, durcisseur polyamine

Extrait : 100% en poids et volume

Densité : 1

Présentation : 2 composants à mélanger intimement au moment de l'emploi

D.P.U durée pratique d'utilisation : 20 à 30 mn selon la température ambiante

Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

- **Sec :** 10 heures
- **Mise en circulation légères :** 14 heures
- **Mise en circulation normale :** 48 heures
- **Durcissement complet :** 5 jours

Rendement : 6 m² /kg

Aspect : brillant, lisse

Délai de stockage sous abri : 12 mois en bidon d'origine fermé

Qualité

- Revêtement de sol réalisant un compromis entre dureté et souplesse
- Résistances à l'abrasion et résistances mécaniques très élevées
- Résistances aux diverses substances chimiques organique et minérales.
- Faible odeur lors de son application.
- Durcit sans collant ni poissant par forte humidité.

Sécurité

Produit inflammable, En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.